

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDex® 19-007



Boja – Premaz	Plava
Boja – Podstava	Plava
Dizajn	S punim premazom
Premaz	NBR (nitril butadien guma)
Tekstura premaza	Kruto
Podstava	Najlon
Debljina preko dlana (mm)	0.70



Dimenzije

Raspon veličina	Veličina 6 (XS)	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)
Ukupna duljina rukavice (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	240
Duljina zgloba (mm)	31	33	35	36	37	40
Širina zgloba (mm)	83	85	87	91	92	96
Širina dlana (mm)	92	94	102	104	107	110
Boja štepa	Plava	Crvena	Narančasta	Bijela	Žuta	Crna

EN rezultati testiranja

Test	Tijelo za ocjenu sukladnosti	Rezultat/prolaz
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Da - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tip C	TÜV Rheinland	K

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDex® 19-007

Tipične vrijednosti performansi

EN ISO 21420: Opći zahtjevi Dexterity	Razina 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Otpornost na abraziju	> 2000 ciklusa														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Otpornost na razrezivanje	> 1,2 indeks														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Otpornost na kidanje	> 10 njutna														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Otpornost na probijanje	> 20 njutna														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Otpornost na razrezivanje ISO	≥ 2 njutna														
EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od mikroorganizama.	Zaštitne rukavice koje služe kao zaštitna barijera od mikrobioloških agensa. Testirano na viruse i bakterije.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Natrijev hidroksid 40%	Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika. Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama. • Tip A - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija. • Tip B - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije. • Tip C - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju. Permeation - performance levels: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-heptan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Heksan (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Dermatološki akreditirano od Skin Health Alliance	Da
REACH compliant	Da
Perivo	40°C/104°F



SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDex® 19-007

Posebne značajke

Otporno na tekućine	Da
Pogodne za dodirni zaslon	Da



Pakiranje

Pari po jednoj plastičnoj vrećici	12
Plastičnih vrećica po kartonskoj kutiji	6
Komada u kartonskoj kutiji	72
Dimenzije kartonske kutije (mm)	500 x 295 x 200

Težina

Raspon veličina	Veličina 6 (XS)	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)
Težina rukavica / par (+/-6 gram)	30	32	38	40	42	44
Bruto težina (kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Težina kutije (kg)	1	1	1	1	1	1
Neto težina (kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Datum izdavanja: 13/04/2023

