

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiDex® 19-007

Strat de culoare	Albastru
Căptușeală colorată	Albastru
Design	Cu strat complet
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Solid
Căptușeală	Nailon
Grosimea palmei (mm)	0.70



Dimensiuni

Interval măsur	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	240
Lungime încheietură (mm)	31	33	35	36	37	40
Lățime încheietură (mm)	83	85	87	91	92	96
Lățime palmă (mm)	92	94	102	104	107	110
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Da - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipul C	TÜV Rheinland	K

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiDex® 19-007

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 2000 Cicluri														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 10 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton														
EN ISO 374-5:2016 Mănuși de protecție împotriva microorganismelor.	Mănuși de protecție care formează o barieră de protecție împotriva agenților microbiologici. Testat împotriva virusilor și bacteriilor.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - hidroxid de sodiu 40%	Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase. Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase. • Tipul A - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului. • Tipul B - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului. • Tipul C - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului. Permeabilitatea - Nivel de performanță: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
N-Heptan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
hexan (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
Lavabil	40°C/104°F



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiDex® 19-007

Caracteristici speciale

Impermeabil	Da
Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile	Da



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	6
Număr cutii	72
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 200

Greutate

Interval măsurii	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame)	30	32	38	40	42	44
Greutate brută (Kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Data publicării: 13/04/2023

