

# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiChem® with TRItect™ 76-730

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Barva povlaku         | Světle modrá                   |
| Barevná výstelka      | Bílá                           |
| Provedení             | Dlouhé ochranné - 35 cm        |
| Povlak                | Latex                          |
| Textura nátěru        | Mikropěna pro neklouzavý úchop |
| Podložka              | Nylon, Spandex                 |
| Tloušťka v dlani (mm) | 1.10                           |



### Rozměry

| Rozsah velikostí                 | Velikost 7 (S) | Velikost 8 (M) | Velikost 9 (L) | Velikost 10 (XL) | Velikost 11 (XXL) |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Celková délka rukavice (+/-5 mm) | 350            | 350            | 350            | 350              | 350               |
| Šířka dlaně (mm)                 | 102            | 107            | 114            | 118              | 126               |
| Barva                            | Červená        | Oranžová       | Bílá           | Žlutá            | Černá             |

### Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

| Test                              | Oznámený subjekt | Výsledek/Stav |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024         | TÜV Rheinland    | Ano           |
| EN 388:2016 + A1:2018             | TÜV Rheinland    | 3131A         |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ A | TÜV Rheinland    | KLMNOP        |
| EN ISO 374-5:2016                 | TÜV Rheinland    | Ano           |
| EN 407:2020                       | TÜV Rheinland    | X1XXXX        |

# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiChem® with TRIttech™ 76-730

### Typické hodnoty výkonnosti

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity                     | Úroveň 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle          | > 2000 Cykly |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle           | Index > 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle      | > 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle      | > 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO | ≥ 2 Newton   |

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hydroxid sodný 40%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.  
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - kyselina sírová 96%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.  
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Kyselina dusičná 65%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.  
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.

# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiChem® with TRItect™ 76-730

- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Acetic acid 99%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.  
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Amoniak 25%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.  
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P - Peroxid vodíku 30%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.  
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiChem® with TRItect™ 76-730

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganizmům.

Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činiteli. Netestovány proti virům.

### Permeation Breakthrough Times (BT)

|                                         |          |                           |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------|
| Akrylová kyselina (79-10-7)             | 3 (62)   | CENTEXBEL                 |
| kyselina chlorovodíková 37% (7647-01-0) | 6 (>480) | Kroschke                  |
| kyselina sírová 47% (7664-93-9)         | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Ethanol 70% (64-17-5)                   | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Isopropanol 70% (67-63-0)               | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Aceton (67-64-1)                        | 1        | ATG accredited laboratory |
| Acetonitril (75-05-8)                   | 1        | ATG accredited laboratory |
| Ethanol 70% (64-17-5)                   | 5        | ATG accredited laboratory |
| Isooktan (540-84-1)                     | 1        | ATG accredited laboratory |
| Metanol (67-56-1)                       | 3        | ATG accredited laboratory |
| kyselina fosforečná 85% (7664-38-2)     | 6        | ATG accredited laboratory |
| kyselina sírová (7664-93-9)             | 4        | ATG accredited laboratory |

### HandCare®

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ano         |
| REACH compliant                                      | Ano         |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifikace |
| Ochrana proti zápachu a potu                         | Ano         |



# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiChem® with TRItect™ 76-730

### Speciální vlastnosti

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Styk s potravinami (EU)  | Ano |
| Odolnost proti kapalinám | Ano |



### Balení

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Počet párů v jednom plastovém sáčku | 12              |
| Plastové sáčky v balení             | 6               |
| Množství v balení                   | 72              |
| Velikost balení (mm)                | 500 x 295 x 270 |

### Váha

| Rozsah velikostí                     | Velikost 7 (S) | Velikost 8 (M) | Velikost 9 (L) | Velikost 10 (XL) | Velikost 11 (XXL) |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů) | 120            | 126            | 134            | 138              | 148               |
| Hmotnost brutto (kg)                 | 9.6            | 10             | 10.6           | 10.9             | 11.6              |
| Hmotnost obalu (kg)                  | 1              | 1              | 1              | 1                | 1                 |
| Hmotnost netto (kg)                  | 8.6            | 9.0            | 9.6            | 9.9              | 10.6              |

Datum vydání: 04/04/2023

