


# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® with TRIttech™ 76-730

Farge på belegg	Lyseblå
Farge på fôr	Hvit
Design	Gauntlet - 35 cm
Belegg	Latex
Beleggt tekstur	Mikroskum med sklissikkert grep
Fôr	Nylon, Spandex
Håndflatetykkelse (mm)	1.10



### Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Total hanskelengde (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Håndflatebredde (mm)	102	107	114	118	126
Farge på overlås	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart

### EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3131A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A	TÜV Rheinland	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Ja
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® with TRItch™ 76-730

### Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 2000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 2 Newton

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Natriumhydroksid

Vernehansker mot farlige kjemiske risikoer.  
Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot farlige kjemikalier.

- **Type A** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst seks testkjemikalier.
- **Type B** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst tre testkjemikalier.
- **Type C** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 1 mot minst ett testkjemikal.

Permeasjon - Ytelsesnivå:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Svovelsyre 96 %

Vernehansker mot farlige kjemiske risikoer.  
Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot farlige kjemikalier.

- **Type A** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst seks testkjemikalier.
- **Type B** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst tre testkjemikalier.
- **Type C** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 1 mot minst ett testkjemikal.

Permeasjon - Ytelsesnivå:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Salpetersyre 65 %

Vernehansker mot farlige kjemiske risikoer.  
Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot farlige kjemikalier.

- **Type A** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst seks testkjemikalier.

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® with TRItch™ 76-730

- **Type B** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst tre testkjemikalier.
- **Type C** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 1 mot minst ett testkjemikal.

Permeasjon - Ytelsesnivå:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Eddiksyre 99 %

Vernehansker mot farlige kjemiske risikoer.  
Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot farlige kjemikalier.

- **Type A** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst seks testkjemikalier.
- **Type B** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst tre testkjemikalier.
- **Type C** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 1 mot minst ett testkjemikal.

Permeasjon - Ytelsesnivå:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Ammoniakk 25 %

Vernehansker mot farlige kjemiske risikoer.  
Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot farlige kjemikalier.

- **Type A** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst seks testkjemikalier.
- **Type B** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst tre testkjemikalier.
- **Type C** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 1 mot minst ett testkjemikal.

Permeasjon - Ytelsesnivå:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P - Hydrogenperoksid 30 %

Vernehansker mot farlige kjemiske risikoer.  
Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot farlige kjemikalier.

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® with TRItch™ 76-730

- **Type A** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst seks testkjemikalier.
- **Type B** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 2 mot minst tre testkjemikalier.
- **Type C** - Gjennomtrengningsytelsen må være minimum nivå 1 mot minst ett testkjemikal.

Permeasjon - Ytelsesnivå:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Vernehansker mot mikroorganismer.

Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot mikrobiologiske midler. Ikke testet mot virus!

### Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrylsyre (79-10-7)	3 (62)	CENTEXBEL
Saltsyre 37 % (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Svovelsyre 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Aceton (67-64-1)	1	ATG accredited laboratory
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanol 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
Isooktan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforsyre 85 % (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Svovelsyre (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Sanitized	Ja



# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® with TRItch™ 76-730

### Spesielle trekk

Kontakt med mat (EU)	Ja
Væskesikker	Ja



### Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 270

### Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	120	126	134	138	148
Bruttovekt (kg)	9.6	10	10.6	10.9	11.6
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	8.6	9.0	9.6	9.9	10.6

Issue date: 04/04/2023

