


FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Strat de culoare	Albastru deschis
Căptușeală colorată	Alb
Design	Manșetă - 35 cm
Strat de protecție	Latex
Textură strat	Micro-spumă cu aderență fără alunecare
Căptușeală	UHMWPE-стекло-нейлон, Polyester, спандекс
Grosimea palmei (mm)	1.30



Dimensiuni

Interval măsuri	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Lățime palmă (mm)	103	107	114	120	126
Culoare surfilare	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341C
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipul A	TÜV Rheinland	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Da
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 5,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 10 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - hidroxid de sodiu 40%	Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase. Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- **Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - acid sulfuric 96%

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase.
Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- **Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - acid azotic 65%

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase.
Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- **Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

- **Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - acid acetic 99%

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase.
Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- **Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - amoniac 25%

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase.
Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- **Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P - Peroxid de hidrogen 30 %

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase.
Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

- **Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Mănuși de protecție împotriva microorganismelor.

Mănuși de protecție care formează o barieră de protecție împotriva agenților microbiologici. Produs netestat împotriva virusilor.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acid acrilic (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Acid clorhidric 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Acid sulfuric 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
izooctan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Acid fosforic 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Acid sulfuric (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Dezinfectat	Da



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Caracteristici speciale

Contact cu alimente (UE) Da

Impermeabil Da



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan 12

Pungi din poliuretan per cutie 6

Număr cutii 72

Dimensiune cutie (mm) 500 x 295 x 270

Greutate

Interval măsurii	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Greutate mănușă/Pereche (+/-6 grame)	138	144	150	158	164
Greutate brută (Kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Data publicării: 04/04/2023

