

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MaxiDry® Elite™ 64-225



Общее описание

With a material thickness of just 0.7 mm, the new MaxiDry® Elite™ is the thinnest and lightest assembly glove for oily applications we've ever built.

Стандарты

Компания ATG® настоящим заявляет, что этот тип СИЗ соответствует применимому гармонизированному законодательству ЕС: Регламенту (ЕС) 2016/425 и применимым гармонизированным стандартам (EN) EN 388:2016 + A1:2018, ISO 18889:2019.

Использование

Перчатки, отталкивающие жидкость, для контроля эффективности (Controlled Performance™) в масляных или влажных условиях.

Подробная информация об использовании данного изделия размещена на сайте компании «ATG®»: www.atg-glovesolutions.com.

Основные материалы

Покрывание: NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)

Основа: Нейлон

Опасные материалы

REACH

Все материалы, используемые при создании и производстве данного изделия, соответствуют требованиям регламента ЕС1907/2006 в отношении химических веществ и их безопасного использования, более известного как «REACH». REACH расшифровывается как регистрация (Registration), оценка (Evaluation), лицензирование (Authorisation) и ограничения (Restrictions) химических веществ (Chemical substances). Основная цель регламента REACH — обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды и здоровья человека. Более подробные сведения можно найти по адресу: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach_en.

ОЕКО-ТЕХ®

Данное изделие успешно прошло проверку по международному стандарту ОЕКО-ТЕХ 100 и поэтому считается безопасным для кожи. О безопасности изделия свидетельствует логотип ОЕКО-ТЕХ. Более подробные сведения об ОЕКО-ТЕХ можно найти по адресу: www.oeko-tex.com.

Меры предосторожности

Перед использованием необходимо осуществить проверку СИЗ для обнаружения каких-либо дефектов или недостатков. При наличии разрывов или проколов необходимо их незамедлительно утилизировать. Использование неподходящего размера (т.е., продуктов, обеспечивающих слишком свободную или слишком плотную посадку) повышает риск травмирования.

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и (или) высоких температур. Длительное воздействие прямых солнечных лучей и перегрев сокращают срок хранения изделия, приводят к его обесцвечиванию и растрескиванию. Стандартный срок хранения составляет 5 лет.

Утилизация или ликвидация

После использования продукт может быть заражен инфекционными или другими опасными материалами. Пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с местными предписаниями.

Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

При высоких температурах продукт подвергается распаду. Тушение с использованием воды, аэрозоля CO₂ или сухого порошка.

Меры первой помощи

Снимите зараженное СИЗ (средство индивидуальной защиты).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MaxiDry® Elite™ 64-225

Составлено 13/02/2025

