

MATERIÁLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST

MaxiDry® Elite™ 64-225

Obecný popis

Nové rukavice MaxiDry® Elite™ s tloušťkou materiálu pouhých 0,7 mm jsou nejtenčí a nejlehčí montážní rukavice pro použití v prostředí s přítomností olejů, jaké jsme kdy vyrobili.

Splněné normy

Společnost ATG® tímto prohlašuje, že tento typ OOP je v souladu s odpovídajícími harmonizačními právními předpisy Unie: nařízením (EU) 2016/425 a odpovídajícími harmonizovanými normami (EN) EN 388:2016 + A1:2018, ISO 18889:2019.

Použití

Impregnované pracovní rukavice pro kontrolovaný výkon Controlled Performance™ v mastném či vlhkém prostředí.

Podrobný popis aplikací, v nichž lze tento produkt použít, je uveden na webových stránkách ATG® www.atg-glovesolutions.com.

Hlavní složky

Povlak: NBR (Nitrilbutadienová pryž)

Podložka: Nylon

Nebezpečné složky

REACH

Všechny složky použité k výrobě a konstrukci tohoto produktu vyhovují evropské směrnici REACH – EU EC1907/2006 o chemických látkách a jejich bezpečném použití. REACH znamená "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances." (Registrace, hodnocení, schvalování a omezení chemických látek) Hlavním cílem směrnice REACH je zajistit vysoký stupeň ochrany pro lidské zdraví a životní prostředí. Další informace lze nalézt na: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach_en.

OEKO-TEX®

Tento produkt prošel zkouškami a získal osvědčení OEKO-TEX® STANDARD 100, který prokazuje, že produkt neškodí lidské kůži. Logem OEKO-TEX jsou označeny produkty bezpečné pro lidskou kůži. Další informace o OEKO-TEX lze nalézt na: <https://www.oeko-tex.com>.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím ochranný prostředek zkontrolujte, zda není poškozený a vadný. Pokud se během používání roztáhne nebo propíchne, okamžitě jej zlikvidujte. Používejte vhodnou velikost, protože příliš volné nebo příliš těsné prostředky zvyšují riziko zranění.

Podmínky uskladnění

Skladujte v chladném, suchém místě chráněném proti přímému slunečnímu světlu a teple. Delší působení slunečního světla nebo nadměrného tepla zkracuje dobu skladovatelnosti a působí blednutí, změnu barvy a popraskání. Předpokládaná doba skladovatelnosti je 5 let.

Likvidace

Po použití může být prostředek znečištěn infekční nebo jinou nebezpečnou látkou. Zlikvidujte jej v souladu s předpisy místních orgánů.

Protipožární opatření

Výrobek se při vysokých teplotách rozloží. Haste vodou, sněhem (CO₂) nebo práškem.

První pomoc

Odstraňte kontaminované OOP (osobní ochranné prostředky).

Datum vydání: 13/02/2025

