


FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiDry® 56-426

Strat de culoare	Violet, Negru
Căptușeală colorată	Neutru
Design	Manșetă - 26 cm
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă cu aderență fără alunecare
Căptușeală	Nailon, спандекс
Număr patent	EP 1 608 808
Grosimea palmei (mm)	1.00



Dimensiuni

Interval măsuri	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
Lățime palmă (mm)	101	107	110	112	115	118
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Da
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipul C	SATRA IRE	AJK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Da

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiDry® 56-426

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeabilitatea	Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase. Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- **Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- **Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeabilitatea	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeabilitatea	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 Mănuși de protecție împotriva microorganismelor.	Mănuși de protecție care formează o barieră de protecție împotriva agenților microbiologici. Produs netestat împotriva virusilor.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (115)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (163)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
N-Heptan (142-82-5)	5	ATG accredited laboratory
hexan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	1	ATG accredited laboratory

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiDry® 56-426

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Fără silicon	Da
--------------	----

Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	6
Număr cutii	72
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 200

Greutate

Interval măsurii	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame)	56	58	62	64	68	72
Greutate brută (Kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

Data publicării: 15/03/2024

