

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Barva povlaku	Světle modrá
Barevná výstelka	Bílá
Provedení	Dlouhé ochranné - 35 cm
Povlak	Latex
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	UHMWPE-sklo-nylon, Polyester, Spandex
Tloušťka v dlani (mm)	1.30



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Šířka dlaně (mm)	103	107	114	120	126
Barva	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ano
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ano
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganizmům.	Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činidly. Netestovány proti virům.
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 2000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Mechanická nebezpečí • A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4) • B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5) • C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4) • D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4) • E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)* • F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano) <i>* Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrylová kyselina (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
kyselina chlorovodíková 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
kyselina sírová 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Ethanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Isooktan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
kyselina fosforečná 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
kyselina sírová (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikace
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Styk s potravinami (EU)	Ano
Odolnost proti kapalinám	Ano



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	138	144	150	158	164
Hmotnost brutto (kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Datum vydání: 31/10/2025

