

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Colore rivestimento	Azzurro
Colore fodera	Bianco
Design	Manichetta - 35 cm
Rivestimento	latice
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	UHMWPE-Vetro-Nylon, Polyester, Spandex
Spessore palmo (mm)	1.30



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Larghezza palmo (mm)	103	107	114	120	126
Colore cucitura overlock	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Si
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Si
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione da microorganismi.	Guanti che forniscono una barriera protettiva contro agenti microbiologici. Non testato contro i virus.
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 2000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	Rischio Meccanico • A: Resistenza all'abrasione - numero di sfregamenti (livello 0-4) • B: Resistenza al taglio (da lama) - Coupe Test - Indice (livello 0-5) • C: Resistenza allo strappo - N (livello 0-4) • D: Resistenza alla perforazione N (livello 0-4) • E: Resistenza al taglio (test TDM) conforme a ISO 13997 - N (livello A-F)* • F: Protezione da impatto conforme a EN 13594:2015 - S/N (P=Si) <i>* I risultati del Coupe Test sono puramente indicativi, mentre quelli del test di resistenza al taglio TDM (ISO13997) rappresentano i parametri prestazionali di riferimento.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acido acrilico (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Acido cloridrico 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Acido solforico 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanolo 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanolo 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitrile (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanolo 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Isoottano (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanolo (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Acido fosforico 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Acido solforico (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificato
Sanitized	Sì



Caratteristiche speciali

Contatto con gli alimenti (UE)	Sì
Impermeabile	Sì



Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	138	144	150	158	164
Peso lordo (Kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Data di pubblicazione: 31/10/2025

