


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Cor revestimento	Azul claro
Color forro	Branco
Design	Luvas - 35 cm
Revestimento	látex
Textura do revestimento	Microespuma com Aderência Antiderrapante
Forro	UHMWPE-sticlã-nylon, Polyester, Spandex
Espessura da palma (mm)	1.30



Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Comprimento total da luva (+/- 5mm)	350	350	350	350	350
Largura da palma (mm)	103	107	114	120	126
Cor do overloque	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Sim
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Sim
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra microorganismos.	Luvas de proteção que formam uma barreira contra agentes microbiológicos. Não testado contra vírus.
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 2000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	Riscos mecânicos • A: Resistência à abrasão - número de fricções (Nível 0-4) • B: Resistência à cortes com lâmina - Teste Coupe - Índice (Nível 0-5) • C: Resistência à cortes - N (Nível 0-4) • D: Resistência à perfurações N (Nível 0-4) • E: Teste TDM de resistência à cortes de acordo com ISO 13997 - N (Nível A-F)* • F: Proteção contra impactos de acordo à EN 13594:2015 - S/N (P=Sim) <i>*o resultado do teste Coupe indica é indicativo apenas, ao passo que o teste TDM de resistência à cortes (ISO 13997) é o resultado de desempenho de referência.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 5 Newtons

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Permeation Breakthrough Times (BT)

Ácido acrílico (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Ácido clorídrico 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Ácido sulfúrico 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitrilo (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Isooctano (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Ácido fosfórico 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Ácido sulfúrico (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Sanitizada	Sim



Recursos especiais

Contato com alimentos (União Européia)	Sim
À prova de líquidos	Sim



Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 270

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	138	144	150	158	164
Peso bruto (Kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Data de Emissão: 31/10/2025

