

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Farebná povrchová vrstva	Svetlomodrá
Farebné lemovanie	Biela
Dizajn	Rukavica - 35 cm
Poťah	Latex
Textúra povrchovej vrstvy	Mikropena s protišmykovým uchopením
Podklad	UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex
Hrúbka dlane (mm)	1.30



Rozmery

Rozsah veľkostí	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)
Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Šírka dlane (mm)	103	107	114	120	126
Farba obšívania	Červená	Oranžová	Biela	Žltá	Čierna

Výsledky testovania podľa noriem EN

Test	Notifikovaný orgán	Výsledok/vyhovenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Áno
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typov A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Áno
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Charakteristické výkonnostné hodnoty

EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity	Úroveň 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Rukavice na ochranu pred mikroorganizmami.	Ochranné rukavice, ktoré tvoria ochrannú bariéru voči mikrobiologickým činidlám. Netestované voči vírusom.
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa	> 2000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa	Mechanické nebezpečenstvo • A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4) • B: Odolnosť voči prerezaniu čepelou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5) • C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4) • D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4) • E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)* • F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – Á/N (P=Áno) <i>* výsledky testu preseknutia sú len orientačné, zatiaľ čo test odolnosti voči prerezaniu TDM (ISO13997) predstavuje referenčný výsledok výkonnosti.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa	> 50 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa	> 20 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO	≥ 5 Newtony

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Permeation Breakthrough Times (BT)

Kyselina akrylová (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Kyselina chlorovodíková 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Kyselina sírová 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
izooktán (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Kyselina fosforečná 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Kyselina sírová (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Áno
REACH compliant	Áno
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikované
S ochranou proti zápachu a potu	Áno



Špeciálne vlastnosti

Styk s potravinami (EÚ)	Áno
Odolné voči kvapalinám	Áno



Balenie

Počet párov v igelitovom vrecku	12
Počet igelitových vreciek v škatuli	6
Počet škatúl	72
Rozmer škatule (mm)	500 x 295 x 270

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Váha

Rozsah veľkosti	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)
Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov)	138	144	150	158	164
Celková hmotnosť (kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Hmotnosť škatule (kg)	1	1	1	1	1
Čistá hmotnosť (kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Dátum vydania: 31/10/2025

