

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Barva povlaku	Zeleno
Barevná výstelka	Bílá
Provedení	Dlouhé ochranné - 35 cm
Povlak	NBR (Nitrilobutadiénová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	UHMWPE-sklo-nylon, Polyester, Spandex
Tloušťka v dlani (mm)	1.10



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Délka zápěstí (mm)	1				
Šířka dlaně (mm)	102	109	120	120	127
Barva	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ A	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ano

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Mechanická nebezpečí
	- A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4) - B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5) - C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4) - D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4) - E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)* - F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano)
<i>* Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.</i>	
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganismům.	Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činidly. Netestovány proti virům.

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrylová kyselina (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
formaldehyd (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
kyselina sírová 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzín (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Ropa (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etylacetát (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Hexan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isooktan (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
kyselina fosforečná 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
kyselina sírová (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikace
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Odolnost proti kapalinám	Ano
--------------------------	-----

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	144	109	158	164	170
Hmotnost brutto (kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Datum vydání: 29/10/2025

