

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Kleur van de coating	Groen
Kleur van de voering	Wit
Ontwerp	Kap - 35 cm
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Polsslengte (mm)			1		
Handpalmbreedte (mm)	102	109	120	120	127
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ja

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	Mechanische gevaren • A: Schuurweerstand - aantal wrijvingen (Rating 0-4) • B: Snijweerstand - Coup Test - Index (Rating 0-5) • C: Scheurweerstand - N (Rating 0-4) • D: Perforatieweerstand - N (Rating 0-4) • E: TDM Snijweerstand volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)* • F: Schokbescherming volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja) <i>* De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO13997) de referentie is.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min.)
EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen.	Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen. Niet getest tegen virussen.

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acrylzuur (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehyde (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Zwavelzuur 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzine (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Aardolie (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Ethylacetaat (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-Heptaan (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Hexaan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isooctaan (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Fosforzuur 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Zwavelzuur (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vloeistofdicht	Ja
----------------	----

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRItect™ 76-833

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoenen/het paar (+/-6 gram)	144	109	158	164	170
Brutogewicht (Kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Datum van de druk: 29/10/2025

