


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Väripinnoite	Vihreä
Värillinen vuori	Valkoinen
Suunnittelu	Suojakäsine - 35 cm
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovaahdotuovi ja liukumaton pito
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



Mitat

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Ranteen pituus (mm)			1		
Kämmenosan leveys (mm)	102	109	120	120	127
Peitetikkimmet	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/tyyppi A	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Kyllä

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-833

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	Mekaaniset vaaratekijät - A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4) - B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5) - C: Repäisylujuus – N (taso 0–4) - D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4) - E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)* - F: Iskusuoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)
<i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskäytöksenä.</i>	
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto	> 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Mikro-organismeilta suojaavat käsiineet.	Mikrobiologisilta tekijöiltä suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet. Ei testattu viruksia vastaan!

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akryylihapo (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehydi (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Rikkihapo 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanoli 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanoli 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanoli 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanoli 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Bensiini (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Maaöljy (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Asetonitrili (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etyyliasettaatti (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-heptaani (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Heksaani (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isooktaani (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metyylialkoholi (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Fosforihapko 85 % (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Rikkihapo (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Nesteenkestävä	Kyllä
----------------	-------

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ with TRItch™ 76-833

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	144	109	158	164	170
Bruttopaino (kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Julkaisupäivämäärä: 29/10/2025

