

PRODUKTDATENBLATT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Farbe Beschichtung	Grün
Farbe Futter	Weiß
Ausführung	Stulpe - 35 cm
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutschsicherem Griff
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex
Handflächendicke (mm)	1.10



Maße

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 5 mm)	350	350	350	350	350
Länge Handgelenk (mm)			1		
Breite Handinnenfläche (mm)	102	109	120	120	127
Nahtfarbe	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ A	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ja

PRODUKTDATENBLATT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	Mechanische Risiken
• A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) • B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) • C: Weiterreißfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) • D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) • E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)* • F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)	
<i>* die Ergebnisse des Coupe-Tests sind nur als Hinweis zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung Referenzergebnisse bezüglich der Leistung anzeigen.</i>	
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen.	Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden. Nicht gegen Viren getestet.

PRODUKTDATENBLATT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acrylsäure (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehyd (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Schwefelsäure 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 92 % (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70 % (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzin (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Erdöl (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Ethylacetat (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Hexan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isooctan (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Phosphorsäure 85 % (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Schwefelsäure (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Flüssigkeitsabweisend	Ja
-----------------------	----

PRODUKTDATENBLATT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	144	109	158	164	170
Bruttogewicht (kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Ausgabedatum: 29/10/2025

