

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Strat de culoare	Verde
Căptușeală colorată	Alb
Design	Manșetă - 35 cm
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă cu aderență fără alunecare
Căptușeală	UHMWPE-стекло-нейлон, Polyester, спандекс
Grosimea palmei (mm)	1.10



Dimensiuni

Interval măsuri	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Lungime încheietură (mm)	1				
Lățime palmă (mm)	102	109	120	120	127
Culoare surfilare	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Da
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipul A	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Da

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	Pericole mecanice - A: Rezistență la abraziune - număr de frecări (Nivel 0-4) - B: Rezistență la tăiere cu lama - Test de tăiere - Index (Nivel 0-5) - C: Rezistență la rupere - N (Nivel 0-4) - D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4) - E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997 - N (Nivel A-F)* - F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015 - D/N (P=Da)
<i>* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM (ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.</i>	
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Mănuși de protecție împotriva microorganismelor.	Mănuși de protecție care formează o barieră de protecție împotriva agenților microbiologici. Produs netestat împotriva virusilor.

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acid acrilic (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehidă (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Acid sulfuric 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzină (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Motorină (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Petrol (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Acetat etilic (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
N-Heptan (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
hexan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
izooctan (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Acid fosforic 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Acid sulfuric (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Impermeabil	Da
-------------	----

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	6
Număr cutii	72
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 270

Greutate

Interval măsurii	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame)	144	109	158	164	170
Greutate brută (Kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Data publicării: 29/10/2025

